



402

SYNTHETIC POLYMER Смазка СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМЕР

МАСЛА ДЛЯ
ШЕСТЕРНЕЙ

МАСЛА ДЛЯ
МОТОРОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
МАСЛА

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ
ТРУБ

РЕЗЬБОВЫЕ
ГЕРМЕТИКИ

ПОДШИПНИКОВЫЕ
ГЕРМЕТИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМАЗКИ

РЕЗЬБОВЫЕ СМЕСИ

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ
ШТАНГ

ВНЕШНИЕ
КОНСЕРВАНТЫ

КАНАТНЫЕ СМАЗКИ

ОЧИСТИТЕЛИ И
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ

СМЕСИ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ ТРУБ

ИНГИБИТОРЫ
РЖАВЧИНЫ И
КОРРОЗИИ

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ
РЕЗЬБОВЫХ
ЗАМКОВ

КРАНОВЫЕ СМАЗКИ
И ГЕРМЕТИКИ

СМЕСИ ДЛЯ
БУРОВЫХ ЗАМКОВ
И ВОРОТНИКОВ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

402 синтетический полимер - многоцелевая, водостойкая смазка на основе ПАО. Данная смазка используется там, где сопротивление с водой имеет решающее значение для работы. Благодаря высокой стабильности на нанесенной поверхности и характеристик, синтетический полимер будет оставаться на поверхности гораздо дольше, интервалы смазки будут увеличены и срок службы деталей будет увеличен. Синтетический полимер 402 включает в себя LIQUILON®, который обеспечивает полное покрытие поверхности, так же, смазочный материал на долго остается на поверхности деталей и имеет высокую устойчивость к химическим изменениям.

402 Синтетический полимер рекомендуется для применения в разных отраслях промышленности. Топливные насосы высокого давления, турбонагнетатели, водяные насосы а также для затворов, шлюзов и трубопроводных шаровых кранов. Синтетический полимер 402 также рекомендуется для смазывания в тех областях скважин и инструментов, где распространено промывание буровыми растворами и другими загрязняющими примесями. Синтетический полимер 402 является идеальной смазкой для подшипников, водяных насосов, универсальных шарниров и рулевых рычагов. Он соответствует всем требованиям к смазочным материалам и доступен в классах NLGI 000, 00, 0, 1, 2 и 3. Рабочая температура синтетического полимера 402 составляет (от -45 °C до > 260 °C).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Уменьшает износ от трения
- Сопротивление вымыванию
- Обеспечивает остаточную смазку в труднодоступных зонах
- Предотвращает контакт между металлом
- Предотвращает коррозию
- Высокая ударная нагрузка

ПРИМЕНЕНИЕ

402 Синтетический полимер рекомендуется для применения в подшипниках, высокотемпературных установках, буровых скважинах, проводных скважинных инструментах и насосах для систем впрыска. Обычно используется для сельскохозяйственной техники, промышленности, автомобилестроения, судостроения и обрабатывающей промышленности.

	402N000	402N00	402N0	402N1	402N2	402N3
Цвет	Синий	Синий	Синий	Синий	Синий	Синий
Структура	Гладкий	Гладкий	Гладкий	Гладкий	Гладкий	Гладкий
Плотность, lb/gal @ 77°F (25°C)	7.30	7.35	7.42	7.48	7.52	7.55
Удельный вес @ 77°F (25°C)	0.874	0.880	0.889	0.896	0.901	0.904
Пенетрация, ASTM D-217 @ 77°F (25°C)	445-475	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250
Точка каплепадения, ASTM D-2265	>500°F (>260°C)	>500°F (>260°C)	>500°F (>260°C)	>500°F (>260°C)	>500°F (>260°C)	>500°F (>260°C)
Базирование Oil Viscosity cSt @ 40°C (104°F) cSt @ 100°C (212°F)	65 10	65 10	65 10	66 8.66	69 10	69 10
Антикоррозионные свойства, ASTM D-1743 @ 123 °F (51°C)	Пройденно	Пройденно	Пройденно	Пройденно	Пройденно	Пройденно
Маслоотделение, ASTM D-1742 @ 77°F (25°C)	1.35	1.30	1.25	1.0	.75	Ноль
Характеристики смыва водой ASTM D-1264 @ 100°F (37°C)	2.40%	2.25%	2.20%	1.95%	1.80%	1.80%
Потеря испарения, ASTM D-972 @ 210°F (98°C)	1.35%	1.30%	1.30%	1.20%	1.15%	1.10%
Срок годности	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года