



Liquid-O-Ring®*

ВАШ СУПЕРЦЕНТР С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ БОЛЕЕ 1 000 НАИМЕНОВАНИЙ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ВСЕМУ МИРУ

WWW.LIQUIDORING.COM

766

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ТАЛЕВЫХ КАНАТОВ, СТОЙКАЯ К ВОЗДЕЙСТВИЮ CO₂

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Уплотнительная смазка для талевых канатов 766, стойкая к воздействию CO₂, разработана для защиты талевых канатов от коррозионного воздействия, вызванного работой с углекислым газом (CO₂). Проблемы при работе с материалами на углеводородной основе, подвергающимся воздействию CO₂, привели к необходимости разработки уплотнительной смазки для талевых канатов, устойчивой к этим неблагоприятным условиям.

Уплотнительная смазка для талевых канатов, стойкая к воздействию CO₂ 766 производится из полностью синтетических материалов (полидиметилсилоксана), изначально устойчивых к CO₂ и H₂S. Смазка обеспечивает требуемые свойства герметичности, адгезии и смазывания, оптимальные для работы с талевыми канатами, подверженными воздействию CO₂.

Уплотнительная смазка для талевых канатов 766, стойкая к воздействию CO₂, более устойчива к изменению вязкости при изменении температуры, чем продукты на основе углеводородов. Уплотнительная смазка для талевых канатов 766, стойкая к воздействию CO₂, выпускается с вязкостью 10, 12, 16, 20, 24 и 28, плотность 1 г/мл при вязкости 24.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Уплотнительную смазку для талевых канатов 766, стойкую к воздействию CO₂, рекомендуется применять в блоках управления закачкой смазки в CO₂ и лубрикаторах канатов.

ТИПИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

	766/10	766/12	766/16	766/20	766/24	766/28
Цвет	Зеленый	Зеленый	Зеленый	Зеленый	Зеленый	Зеленый
Диапазон плотности, фунт/галлон при 25°C (77°F)	8,10-8,40	8,10-8,40	8,10-8,40	8,10-8,40	8,10-8,40	8,10-8,40
Диапазон удельной плотности, при 25 °C (77 °F)	0,970-1,006	0,970-1,006	0,970-1,006	0,970-1,006	0,970-1,006	0,970-1,006
Температура вспышки, ASTM D-92	>500 °F (>260 °C)	>500 °F (>260 °C)	>500 °F (>260 °C)	>500 °F (>260 °C)	>500 °F (>260 °C)	>500 °F (>260 °C)
ВЯЗКОСТЬ (сСт, при 40°C)	200-300	600-700	1 350-1 650	5 000-6 000	8 000~ 10 000	10 500~ 14 000
Температура потери текучести, ASTM D-97	-58°F (-50°C)	-58°F (-50°C)	-55°F (-48°C)	-55°F (-48°C)	-51°F (-46°C)	-51°F (-46°C)
Определение антикоррозионных свойств масел, ASTM D-3603 при 60 °C (140 °F)	Соответствует требованиям	Соответствует требованиям	Соответствует требованиям	Соответствует требованиям	Соответствует требованиям	Соответствует требованиям
Срок хранения Срок годности (в не вскрытом контейнере)	Четыре года	Четыре года	Четыре года	Четыре года	Четыре года	Четыре года

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Инертная смазка, не подверженная воздействию CO₂ и H₂S, обычно встречающихся в скважинах
- Защищает от коррозионного воздействия других скважинных химических веществ
- Низкая степень изменения вязкости с температурой
- Низкое поверхностное натяжение
- Химически инертная
- Отличная окислительная и термическая стойкость
- Увеличивает срок службы талевых канатов
- Экономичность

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

766B CO₂ Уплотнительная смазка для талевых канатов 766R, стойкая к воздействию CO₂ (голубая)
Уплотнительная смазка для талевых канатов 766A, стойкая к воздействию CO₂ (красная)
Низкотемпературная уплотнительная смазка для талевых канатов

При чередовании продуктов из нефти и силикона для талевых канатов следует тщательно очищать резервуары во избежание затвердевания состава.

Уплотнительную смазку для талевых канатов 776/4I® рекомендуется использовать при канатных работах в скважине, связанных с воздействием H₂S.

ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ
СОСТАВЫ/СОСТАВЫ ДЛЯ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУР

ОЧИСТИТЕЛИ И
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ТРУБ

КОНСЕРВАЦИОННЫЕ
СМАЗКИ ДЛЯ ТРУБ

УПЛОТНЕНИЕ НАСОСОВ

ИНГИБИТОРЫ РЖАВЧИНЫ
И КОРРОЗИИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЖИДКОСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЕРМЕТИКИ
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА И
ПРИСАДКИ

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
(СОЕДИНЕНИЕ
БУРА/ЗАМКОВЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ,
ТРУБЫ/КОЛОННЫ)

ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ РЕЗЬБЫ

СМАЗКИ И ГЕРМЕТИКИ И
ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ
КЛАПАНОВ

СМАЗКИ И СПРЕИ ДЛЯ
ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ



© 2022, BALMAR LLC

Сделано в США

OIL CENTER RESEARCH INTERNATIONAL, LLC

106 Montrose Ave. | Lafayette, LA 70503 USA (США)

(337) 993-3559 | info@liquidoring.com

ГАРАНТИЯ Учитывая, что условия использования и контроль за применением находятся вне нашего контроля, мы не несем никакой ответственности за повреждение продукта или другой ущерб, превышающий стоимость приобретенного у нас материала. Ни один агент, представитель или сотрудник компании не имеет права изменять это положение, относящееся ко всем поставляемым продуктам, независимо от того, продаются ли они, поставляются ли в качестве образцов или иным образом. Каждый пользователь должен самостоятельно определять пригодность этого продукта для конкретного применения.

• Запатентованная торговая марка Oil Center Research, Inc. Информация о продукте и технические характеристики, приведенные в настоящей документации, постоянно обновляются в соответствии с государственными нормами и технологическими изменениями. Чтобы получить самую актуальную информацию об этом продукте, посетите наш веб-сайт www.oilcenter.com или свяжитесь с Вашим представителем по работе с клиентами.