



Liquid-O-Ring®*

ВАШ СУПЕРЦЕНТР С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ БОЛЕЕ 1 000 НАИМЕНОВАНИЙ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ВСЕМУ МИРУ

WWW.LIQUIDORING.COM

PM1400L SILVER SUPREME

Производится с использованием
инертной химической синтетической смолы LIQUILON®*

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

PM1400L Silver Supreme, производящийся с использованием инертной химической синтетической смолы LIQUILON®, отвечает самым высоким требованиям промышленных и коммерческих предприятий. Добавление LIQUILON®* повышает смазывающую способность и позволяет получить пленкообразующий смазочный материал. Отличается водостойкостью и не вымывается. Кроме того, состав устойчив к деформации при высоких ударных нагрузках и снижает износ оборудования. PM1400L Silver Supreme позволяет снизить расход обычной смазки до 50%.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Смазка для высоких ударных нагрузок PM2400

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

PM1400L Silver Supreme предназначен для применения при экстремально высоких температурах. Его можно использовать с оборудованием для термообработки, при ковке, при работе с паровыми турбинами, печами, топками, котлами и в любых других условиях воздействия на смазку сильного нагрева.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Производится с использованием LIQUILON®*
- Смазка при экстремально высоких температурах
- Устойчивость к деформации при высоких ударных нагрузках
- Водостойкость
- Уменьшение коррозии и окисления
- Способствует снижению нормального расхода смазки

ТИПИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

	PM1400LN2	PM1400LN3	PM1400LN4
Класс NLGI (Национальный институт смазочных материалов)	2	3	4
Цвет	Серебристо-серый	Серебристо-серый	Серебристо-серый
Внешний вид	Паста	Паста	Паста
Текстура	Липкая	Липкая	Липкая
Загуститель	Немыльный	Немыльный	Немыльный
Плотность, фнт/гал при 25 °C (77 °F)	7,50	7,75	8,00
Относительная плотность при 25 °C (77 °F)	0,899	0,929	0,959
Дефектоскопия методом проникающих жидкостей, ASTM D-217 при 25 °C (77 °F)	270–285	235–245	180–200
Температура каплепадения, ASTM D-2265	>260 °C (>500 °F)	>260 °C (>500 °F)	>260 °C (>500 °F)
Температура вспышки, ASTM D-92	223 °C (435 °F)	223 °C (435 °F)	223 °C (435 °F)
Нагрузка Timken	45 фунтов	45 фунтов	45 фунтов
Характеристики по вымыванию водяной струей, ASTM D-1264 при 37 °C (100 °F)	2,6 %	2,6 %	2,6 %
Потери на испарение, ASTM D-972 при 98 °C (210°F)	Нет сведений	Нет сведений	Нет сведений
Окислительная стабильность, ASTM D-942 при 98 °C (210°F) в течение 72 часов, потери psi	12	12	12
Нагрузка сваривания на четырехшариковой машине кгс (ASTM-2596)	250 слоев 315 свар. швов	250 слоев 315 свар. швов	250 слоев 315 свар. швов
Диапазон температур	от 20°F до >500°F от -6°C до > 260°C	от 20°F до >500°F от -6°C до > 260°C	от 20°F до >500°F от -6°C до > 260°C
Срок хранения (в невскрытом контейнере)	Два года	Два года	Два года

ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ
СОСТАВЫ/СОСТАВЫ ДЛЯ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУР

ОЧИСТИТЕЛИ И
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ТРУБ

КОНСЕРВАЦИОННЫЕ
СМАЗКИ ДЛЯ ТРУБ

УПЛОТНЕНИЕ НАСОСОВ

ИНГИБИТОРЫ РЖАВЧИНЫ
И КОРРОЗИИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЖИДКОСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЕРМЕТИКИ
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА И
ПРИСАДКИ

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
(СОЕДИНЕНИЕ
БУРА/ЗАМКОВЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ,
ТРУБЫ/КОЛОННЫ)

ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ РЕЗЬБЫ

СМАЗКИ И ГЕРМЕТИКИ И
ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ
КЛАПАНОВ



© 2022, BALMAR LLC

Сделано в США

OIL CENTER RESEARCH INTERNATIONAL, LLC

106 Montrose Ave. | Lafayette, LA 70503 USA (США)

(337) 993-3559 | info@liquidoring.com

ГАРАНТИЯ Учитывая, что условия использования и контроль за применением находятся вне нашего контроля, мы не несем никакой ответственности за повреждение продукта или другой ущерб, превышающий стоимость приобретенного у нас материала. Ни один агент, представитель или сотрудник компании не имеет права изменять это положение, относящееся ко всем поставляемым продуктам, независимо от того, продаются ли они, поставляются ли в качестве образцов или иным образом. Каждый пользователь должен самостоятельно определять пригодность этого продукта для конкретного применения.

• Запатентованная торговая марка Oil Center Research, Inc. Информация о продукте и технические характеристики, приведенные в настоящей документации, постоянно обновляются в соответствии с государственными нормами и технологическими изменениями. Чтобы получить самую актуальную информацию об этом продукте, посетите наш веб-сайт www.oilcenter.com или свяжитесь с Вашим представителем по работе с клиентами.